KÖSTER Cinta Reparadora 15 SY

Ficha Técnica W 815

expedido: am-10-12

Goma autoadhesiva en frío / cinta de sellado de betún.

Características
Cinta autoadhesiva de caucho autoadhesiva aplicada en frío / betún para sellar áreas de fachadas y conexiones de ventanas a prueba de viento. Aplicable entre + 5 ° C y + 30 ° C. Altamente flexible, puenteo inmediato de fisuras de agua y resistente a la lluvia. Doble laminado con una hoja de polietileno altamente resistente al desgarro. Espesor del material 1,5 mm, disponible en 200 mm de ancho.

Datos Técnicos

Capa adhesiva	1.5 mm
hoja de polietileno	0.05 mm
Elongación	15 %

Campos de aplicación
- para la impermeabilización de juntas de pared y suelo en habitaciones húmedas,
- para la reparación de las canaletas y tuberías de salida,
- para impermeabilizar parapetos,
- para las reparaciones generales del parpadeo existente,
- para la impermeabilización de penetraciones de paredes, luces de techo abovedadas, bordes de tejado, ventanas de tejado y otras extensiones de tejado,
- para impermeabilizar los desagües pluviales de techo,
- para reparar bandas de tiempo de plomo,
- para impermeabilizar tornillos encapsulados en sistemas de techado,
- para impermeabilizar las crestas del techo,
- para la conexión de chapas onduladas sobre elementos de construcción en alza así como de fachadas a prueba de viento,
- para la impermeabilización de tejas superpuestas.

No son necesarios rebajos de pared para la aplicación de la cinta, como ocurre con los solapamientos metálicos comunes.

Sustrato
El sustrato debe estar limpio, seco, uniforme y sin bordes ni huecos. Debe ser mineral, metal o madera. En el caso de paredes de sótano de mampostería, las juntas tienen que ser cerradas a ras. Como capa de imprimación de sustrato se aplica KÖSTER KBE Liquid Foil (Consumo: aproximadamente 250 - 500 g / m^2). Se debe permitir que la capa de impregnado se seque por completo. Aplicar la membrana el mismo día.
En el caso de sustratos fuertemente absorbentes (por ejemplo, hormigón poroso), puede ser necesaria una segunda capa de imprimación.
La imprimación con KÖSTER KBE Liquid Film sólo es necesaria en el caso de sustratos porosos (Consumo 1 - 2 capas cada una con 250 g / m^2).

Aplicación
Al desenrollar KÖSTER Cinta Reparadora 15 SY, el papel de silicona debe retirarse uniformemente para evitar arrugas. Al mismo tiempo que se retira el papel de silicona, la cinta se une al área deseada. Si es necesario, corte la cinta de antes y retire el papel de silicona poco antes de la aplicación. No aplique piezas demasiado largas. Una superposición de aprox. 2,5 cm es suficiente. Debido a la excelente adherencia de la cinta de sellado, no es posible realizar correcciones. Después de aplicar la cinta, presiónela sobre el sustrato usando un rodillo. Las burbujas de aire no deben estar cerradas y deben ser empujadas hacia un lado. En las juntas de dilatación se empuja una tira de espuma en la junta para que la espuma se salga por la superficie. La KÖSTER Fix-Tape 15 SY se aplica entonces en la parte superior para crear una protuberancia. Esto asegura que el centro de la cinta puede seguir movimientos sin rasgar. KÖSTER Fix-Tape 15 SY no puede ser directamente hormigonado ni mortero. No aplique la cinta sobre superficies mojadas ni durante la lluvia. KÖSTER Fix-Tape 15 SY puede ser revestido con dispersiones acrílicas y lacas a base de resina acrílica. No se puede excluir la decoloración debida al sangrado del betún.

Limpieza
Limpie las herramientas con el limpiador universal KÖSTER.

Empaque

W 815 020	ancho: 200 mm, 20 m rollo

Almacenamiento
Conservar el material seco a temperaturas entre + 5 ° C y + 30 ° C. Se puede almacenar durante un mínimo de 12 meses.

Seguridad
Observe todas las regulaciones de seguridad gubernamentales, estatales y locales cuando instale el material.

Productos relacionados

KÖSTER KBE Película Líquida	Codigo de producto W 245
KÖSTER KSK SY 15	Codigo de producto W 815 105

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu